

## ROKROM BLANCO

### Descripción.

Copolímero de Polietileno Lineal de Media Densidad Grado Hexeno, con estabilizador UV 8.

Ofrece máxima resistencia al calor y estabilidad a los rayos UV, con un amplio rango de procesamiento, retención al color y larga vida útil, excelente resistencia al impacto y resistencia al resquebrajamiento bajo tensión.

**Aplicación:** Diseñado para aplicaciones que requieren una excelente estética combinado con una baja de formación y buenas propiedades mecánica. Para contenedores intermedio, productos a granel, juguetes, para usos generales, tanques de agua, para acabado interno principalmente de las piezas, y recomendado hasta 5000 L en tanques.

### Cumple la resina base:

- Regulación 21 C.F.R. 177.1520 (c)3.1 de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU.
- European Commission Regulation (EU) No. 10/2011.
- Norma NSF/ANSI (Artículos 4 y 5) de la Fundación de Saneamiento Internacional.
- RoSH Directive 2011/65/EU Anexo II; 2002/95/EC libre de Cadmio, Plomo, Mercurio, Cromo Hexavalente, Bifenilos (PBB) y Éteres Difenil Polibromados (PBDE).

### Propiedades Típicas.

PRUEBA	MÉTODO	VALOR NOMINAL (INGLÉS)	VALOR NOMINAL (SI)
ÍNDICE DE FLUIDEZ @ 190°C / 216 Kg.	ASTM D 1238	5 g / 10 min	
DENSIDAD	ASTM D 792 MÉTODO INTERNO	0.935 g / cm <sup>3</sup>	
ESCR <sup>2</sup> 122 °F ( 50 °C) 100 %, IGAPAL, F50	ASTM D 1693	> 1000 hr	
FUERZA DE TENSIÓN A LA CEDENCIA. <sup>2</sup> @ 2in/min. (50mm/min.)	ASTM D638	2720 psi	18.8 MPa
MODULO SECANTE-MÓDULO DE FLEXIÓN @ 1% <sup>2</sup>	ASTM D 790B	95000 psi	665 MPa
IMPACT STRENGTH @-40°F (-40°C), 0.125 in (3.18mm) @-40°F (-40°C), 0.250 in (6.35mm)	ARM	59 ft / lb 180 ft / lb	80J 255J
TEMPERATURA DE DEFLEXION POR CALOR BAJO CARGA <sup>2</sup> 66 psi (0.45 MPa)	ASTM D 648	125°F	51.7 °C
264 psi (1.8 Mpa)		95°F	35 °C



Nota:<sup>2</sup> Placa Moldeada y probada conforme a la norma ASTM D4976.